

Technische Daten Leibungsplatte aus Calciumsilikat zur Schimmelsanierung und Innendämmung

Rohdichte:	ca. 220 kg/m ³
Dicke:	ca. 15 mm
Länge :	ca. 500 mm
Breite:	ca. 240 mm
Anwendungszweck:	Schimmelsanierung (pH Wert ca. 10,3) und Innendämmung
Stück je Karton:	20
M ² je Karton	2,4

Wir empfehlen nicht, die Schimmelsanierung auf die Sanierung der Fensterleibungen zu beschränken. Die zwangsläufig geringeren Dicken sowie die oftmals zu kleine Fläche bedingt zumeist auch eine Sanierung der anschließenden Wandflächen. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

